

Huaфон JF-W-3400

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

General Type

Characteristics

Super hard type, good film property, high film thickness, cured fastly.

Applications

Shoes, Bags

| Главная Информация | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Характеристики | Быстрое лечение Высокая твердость |
| Используется | Сумки Обувь |

| Дополнительная информация | Номинальное значение | Единица измерения |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| Растворители | DMF | |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Содержание твердых веществ | 29 to 31 | % |
| Вязкость (25°C) | 160 to 260 | Pa·s |

| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Модуль растяжения (100% Secant) | 38.0 to 45.0 | MPa |
| Прочность на растяжение | > 35.0 | MPa |
| Удлинение при разрыве | > 100 | % |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

