

ORIENTENE FB 12

Polypropylene Homopolymer

Oriental Petrochemical Company

Описание материалов:

ORIENTENE FB 12 is a Polypropylene Homopolymer (PP Homopolymer) material. It is available in Africa & Middle East.

Important attributes of ORIENTENE FB 12 are:

Food Contact Acceptable

Good Processability

Typical applications include:

Fabrics/Fibers

Food Contact Applications

Yarn

Главная Информация			
Характеристики	<p>Приемлемый пищевой контакт</p> <p>Устойчив к выцветанию газа</p> <p>Хорошая стабильность цвета</p> <p>Хорошая стабильность обработки</p>		
Используется	<p>BCF пряжа</p> <p>Волокна</p> <p>Штапельные волокна</p>		
Рейтинг агентства	<p>EC 2002/72/EC</p> <p>FDA 21 CFR 177,1520 (c) 1,1</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.905	g/cm ³	ISO 1183, ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	12	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Yield)	34.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Yield)	7.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant ³	1380	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	23	J/m	ASTM D256A
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	104	°C	ASTM D648
NOTE			
1.	50 mm/min		

2.	50 mm/min
3.	1.3 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

