

Reon 57GER01

Polyvinyl Chloride Homopolymer

Reliance Industries Limited

Описание материалов:

57GER01 is a suspension type PVC resin specially recommended for blow moulding / stretch blow moulding of bottles, and calendaring of sheets. The grade's combination of low molecular weight and high melt flow makes it suitable for easy processing of calendered, blow moulded and injection moulded items. Its low fish eye / low dark resin count make it suitable for transparent applications and the uniform coarseness of its grains result in easy bulk handling / optimum requirement of lubricant / more uniform fluxing in the barrel.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая технологичность Высокий поток Гомополимер Низкий Молекулярный вес		
Используется	Бутылки Контейнеры Косметика Пленка Пена Ручки Упаковка Трубопроводы Лист Выдавливаемые бутылки		
Рейтинг агентства	10151		
Внешний вид	Прозрачный/прозрачный		
Метод обработки	Выдувное формование Каландрирование Экструзия Литье под давлением Растягивающееся выдувное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Видимая плотность	0.48 to 0.54	g/cm ³	ASTM D1895
K-Value ¹	57.0		
Внутренняя вязкость	0.68		ASTM D1243

Размер частиц-Удерживание на 30 сетках	< 0.00500	%	
Распределение размеров частиц			ASTM D1921
Retention on ASTM 40 mesh	< 0.10	%	
Retention on ASTM 60 mesh	< 2.0	%	
Through ASTM 140 mesh	< 40	%	
Потеря тепла	< 0.30	%	ASTM D3030
Темная Смола-Для смолы 100 г	< 4.00	count/g	
Рыбий глаз-Метод выдувной пленки	< 10.0		
Время потока	< 25.0	sec	ASTM D1895
Пористость-Доп	0.220 to 0.340	cm ³ /g	ASTM D3367
Остаточный винилхлорид мономер	< 2	ppm	ASTM D3749

NOTE

1. @ 1% in cyclohexanone

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat