

PrimaFlex® HD 5500.35

High Density Polyethylene

Plastic Solutions, Inc.

Описание материалов:

Description: HD 5500.35 is designed for general purpose blow molding applications and extrusion thermoforming applications.

Applications: Pharmaceutical packaging / Bleach and detergents / Industrial chemical containers

Features:

Excellent stiffness

Excellent stress crack resistance

Exceptional processability

FDA 21 CFR 177.1520

Главная Информация			
Характеристики	<p>Общее назначение</p> <p>Хорошая технологичность</p> <p>Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к стрессу)</p> <p>Высокая жесткость</p>		
Используется	<p>Применение выдувного формования</p> <p>Контейнеры</p> <p>Общее назначение</p> <p>Упаковка</p> <p>Фармацевтическая упаковка</p>		
Рейтинг агентства	Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520		
Метод обработки	<p>Выдувное формование</p> <p>Экструзия</p> <p>Термоформовка</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.955	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.35	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию			
F50	35.0	hr	ASTM D1693B
100% Igepal, F50	50.0	hr	ASTM D1693A
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	27.6	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	> 600	%	ASTM D638

Флекторный модуль	1380	МПа	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -118	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

