

Sevrene® 3085-70A

Thermoplastic Elastomer

Vi-Chem Corporation

Описание материалов:

Sevrene® 3085-70A is a Thermoplastic Elastomer (TPE) material. It is available in North America.

Typical application of Sevrene® 3085-70A: Automotive

Главная Информация			
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.11	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A, 15 sec)	68		ISO 48
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress (100% Strain)	> 2.10	MPa	ISO 37
Tensile Stress (Yield)	> 7.70	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	> 910	%	ISO 37
Tear Strength	> 30	kN/m	ISO 34-1
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (80°C, 1000 hr)	4.0	%	ASTM D412
Изменение максимального удлинения в воздухе (80°C, 1000 hr)	30	%	ASTM D412
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Скорость горения ¹	53	mm/min	Multiple Standards
Запотевание ²			
--	> 82	%	
95°C	> 82	%	
NOTE			
1.	ISO 3795/ FMVSS 302		
2.	SAEJ 1756, 6 hrs, (16 hr reading)		

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

