

## Alpha PVC 3006-85 CLEAR

Flexible Polyvinyl Chloride

Mexichem Specialty Compounds Inc.

### Описание материалов:

ALPHA PVC 3006-85 CLEAR is a flexible vinyl compound produced with FDA sanctioned raw materials. Designed with high flow for injection molding, PVC 3006 features sparkling clarity, high thermal stability, and easy mold release. The formula is available in a wide range of hardnesses with 85 durometer being the preferred grade for such demanding applications as drip chambers, tubing caps and connectors, and respirator masks. It is packaged as 1/8 inch cubes in 50 pound bags. Also available in gaylords upon special request. PVC 32006 is available in 80, 85, 90 and 95 Shore A durometer hardnesses. Alpha produces a full line of other compounds ranging from very soft, 40 durometer, to full rigid.

Главная Информация			
Характеристики	Высокая яркость Высокое разрешение Термическая стабильность, хорошая Хорошая производительность при потере		
Используется	Соединитель		
Рейтинг агентства	FDA не рассчитан		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Внешний вид	Доступные цвета Прозрачный/прозрачный		
Формы	Куб		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.25	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/21.6 kg)	230	g/10 min	ASTM D1238
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw A, 10 seconds, 3.18mm	85		ASTM D2240
Shaw A, 15 seconds, 6.35mm	83		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение			ASTM D638
Fracture	14.8	MPa	ASTM D638
100% strain	8.79	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	280	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-15.0	°C	ASTM D746

Викат Температура размягчения

63.0

°C

ASTM D1525

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat