

POCAN® B 7616 000000

15% стекловолокно

Polycarbonate + PBT

LANXESS Corporation

Описание материалов:

PBT+PC, 15 % glass fibers, injection molding, low tendency to warp, improved surface finish

Главная Информация			
UL YellowCard	E245249-474029		
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 15% наполнитель по весу		
Характеристики	Хорошая поверхность		
	Низкий уровень защиты		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность (23°C)	1.35	g/cm ³	ISO 1183
Видимая плотность	0.80	g/cm ³	ISO 60
Плавкий объем-расход (MVR) (260°C/2.16 kg)	17.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка			ISO 294-4
Across Flow : 250°C, 2.00 mm ¹	0.50	%	
Across Flow : 120°C, 2 hr, 2.00 mm ²	0.20	%	
Flow : 250°C, 2.00 mm ³	0.70	%	
Flow : 120°C, 2 hr, 2.00 mm ⁴	0.40	%	
Поглощение воды			ISO 62
Saturation, 23°C	0.40	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	0.10	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость мяча	160	MPa	ISO 2039-1
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения (23°C)	4600	MPa	ISO 527-2/1
Tensile Stress (Break, 23°C)	75.0	MPa	ISO 527-2/5
Растяжимое напряжение (Break, 23°C)	4.2	%	ISO 527-2/5
Флекторный модуль ⁵ (23°C)	4500	MPa	ISO 178/A
Флекторный стресс ⁶			
3.5% Strain	120	MPa	ISO 178/A
23°C	130	MPa	ISO 178

Flexural Strain at Flexural Strength ⁷ (23°C)	4.7	%	
ISO Shortname	PBT+PC, GHMR, 09-050, GF15		ISO 7792
Residual Moisture Content	0.0 to 0.020	%	Karl Fisher
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность			ISO 179/1eA
-30°C	< 10	kJ/m ²	
23°C	< 10	kJ/m ²	
Charpy Unnotched Impact Strength			ISO 179/1eU
-30°C	50	kJ/m ²	
23°C	45	kJ/m ²	
Зубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1A
-30°C	< 10	kJ/m ²	
23°C	< 10	kJ/m ²	
Незубчатый изод ударная прочность			ISO 180/1U
-30°C	40	kJ/m ²	
23°C	35	kJ/m ²	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature			
0.45 MPa, Unannealed	135	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	105	°C	ISO 75-2/A
8.0 MPa, Unannealed	75.0	°C	ISO 75-2/C
Викат Температура размягчения	145	°C	ISO 306/B120
Ball Pressure Test (150°C)	Pass		IEC 60695-10-2
Температура плавления ⁸	225	°C	ISO 11357-3
CLTE			ISO 11359-2
Flow : 23 to 55°C	8.0E-5	cm/cm/°C	
Transverse : 23 to 55°C	5.0E-5	cm/cm/°C	
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	> 1.0E+15	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости (23°C)	> 1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность (23°C, 1.00 mm)	34	kV/mm	IEC 60243-1
Относительная проницаемость			IEC 60250
23°C, 100 Hz	3.50		
23°C, 1 MHz	3.40		
Коэффициент рассеивания (23°C, 1 MHz)	0.013		IEC 60250
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость			UL 94

0.800 mm	HB
1.60 mm	HB

Индекс воспламеняемости провода свечения (2.00 mm) 750 °C IEC 60695-2-12

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура сушки-Циркуляционная сушилка	120	°C	
Время сушки-Циркуляционная сушилка	4.0 to 8.0	hr	
Температура обработки (расплава)	250 to 260	°C	
Температура формы	80.0 to 100	°C	

NOTE

1. 60x60x2; WZ 80°C; 600 Bar
2. 60x60x2
3. 60x60x2; WZ 80°C; 600 Bar
4. 60x60x2
5. 2.0 mm/min
6. 2.0 mm/min
7. Pull Rate: 2 mm/min; 50% RH
8. 10°C/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

