

ELASTOSIL® R plus 4110/70

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Extrudates, food contact, Plastics and Rubber Processing

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

| Главная Информация | |
|--------------------|---|
| Характеристики | Быстрое лечение Приемлемый пищевой контакт Общее назначение |
| Используется | Промышленное применение Профили Клапаны/Детали Клапана |
| Метод обработки | Экструзия Экструзионный профиль |

| Uncured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Цвет | Clear/Transparent | | |
| Плотность | 1.18 | g/cm ³ | ISO 1183 |

| Cured Properties | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
|------------------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| Твердость по суше (Shore A) | 70 | | DIN 53505 |
| Прочность на растяжение | 10.0 | MPa | DIN 53504 |
| Удлинение при разрыве | 720 | % | DIN 53504 |
| Комплект сжатия | 13 | % | DIN ISO 815-B |
| Tear Strength | 32.0 | kN/m | ASTM D624B |
| Восстановленная устойчивость | 55 | % | DIN 53512 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

