

Reny® 1313H

40% стекловолокно

Polyarylamide

Mitsubishi Engineering-Plastics Corp

Описание материалов:

Reny® 1313H is a Polyarylamide (PARA) material filled with 40% glass fiber. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America for injection molding.

Important attributes of Reny® 1313H are:

Flame Rated

Impact Resistant

Главная Информация				
UL YellowCard	E41179-231742			
Наполнитель/армирование	Стекловолокно, 40% наполнитель по весу			
Характеристики	Высокая ударопрочность			
Метод обработки	Литье под давлением			
Физический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.47	--	g/cm ³	ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (280°C/3.8 kg)	2.3	--	g/10 min	ISO 1133
Плавкий объем-расход (MVR) (280°C/3.8 kg)	2.70	--	cm ³ /10min	ISO 1133
Формовочная усадка	0.52	--	%	
Поглощение воды				ISO 62
Saturation, 23°C	0.21	--	%	
Equilibrium, 23°C, 50% RH	1.2	--	%	
Механические	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	12000	11000	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress (Break)	162	136	MPa	ISO 527-2
Растяжимое напряжение (Break)	2.0	2.4	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	11600	10900	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	258	219	MPa	ISO 178
Воздействие	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	12	13	kJ/m ²	ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength (23°C)	66	55	kJ/m ²	ISO 179
Тепловой	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature				
0.45 MPa, Unannealed	235	231	°C	ISO 75-2/B
1.8 MPa, Unannealed	217	207	°C	ISO 75-2/A
CLTE				ISO 11359-2
Flow	2.0E-5	--	cm/cm/°C	
Transverse	6.0E-5	--	cm/cm/°C	
Электрический	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Удельное сопротивление поверхности	1.0E+15	3.0E+14	ohms	IEC 60093
Сопротивление громкости	1.0E+16	1.0E+15	ohms-cm	IEC 60093
Электрическая прочность				IEC 60243-1
1.00 mm	27	28	kV/mm	
2.00 mm	24	22	kV/mm	
Относительная проницаемость				IEC 60250
100 Hz	--	5.00		
1 MHz	--	4.00		
Коэффициент рассеивания				IEC 60250
100 Hz	--	0.020		
1 MHz	--	0.015		
Comparative Tracking Index	> 600	> 600	V	IEC 60112
Воспламеняемость	Сухой	Состояние	Единица измерения	Метод испытания
Огнестойкость (1.60 mm)	НВ	--		UL 94
Иньекция	Сухой	Единица измерения		
Температура сушки				
A	120		°C	
B	80.0		°C	
Время сушки				
A	> 3.0		hr	
B	> 12		hr	
Задняя температура	270		°C	
Средняя температура	275		°C	
Передняя температура	280		°C	
Температура сопла	280		°C	
Температура формы	120 to 140		°C	
Давление впрыска	20.0 to 150		MPa	
Скорость впрыска	Moderate-Fast			

Screw Speed

60 to 150

rpm

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat