

## ELASTOSIL® E 60

Silicone

Wacker Chemie AG

### Описание материалов:

Silicone Rubber, RTV-1

Baking Molds, Household Appliances

Baking Tray Coating, Food Processing

Baking Tray Coating, Paints & Coatings

Главная Информация			
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт		
Используется	Нанесение покрытия		
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Red		
Плотность			
--	1.12	g/cm <sup>3</sup>	DIN 53217
--	1.13	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Вязкость	70	Pa·s	Brookfield
Время отверждения	12	hr	
Skin Forming Time <sup>1</sup> (23°C)	15.0 to 20.0	min	
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	35		DIN 53505
Прочность на растяжение	2.80	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	280	%	DIN 53504
NOTE			
1.	50% R.H		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

