

ELASTOSIL® R plus 573/70 A/B

Silicone

Wacker Chemie AG

Описание материалов:

Silicone Rubber, HTV

Ignition and Battery Cables, Cable Industry

Electrically Conductive Rolls, Printing Industry

Ignition and Battery Cables, Automotive & Transportation

Electrically Conductive Rollers, Plastics and Rubber Processing

Electrically Conductive Rollers, Printing Industry

Extrudates, Technical, Plastics and Rubber Processing

Главная Информация	
Используется	Применение проводов и кабелей
Метод обработки	Экструзия
	Провод и кабель экструзии

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Цвет	Black		
Плотность	1.16	g/cm ³	ISO 1183
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суху (Shore A)	72		DIN 53505
Прочность на растяжение	6.30	MPa	DIN 53504
Удлинение при разрыве	250	%	DIN 53504
Комплект сжатия	33	%	DIN ISO 815-B
Tear Strength	16.0	kN/m	ASTM D624B
Сопrotивление громкости	1.6	ohms-cm	DIN IEC 93

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat