

TECHNOGRAN® PA66 50%FV BLK

50% стекловолокно

Polyamide 66

Eurocompound Polymers

Описание материалов:

TECHNOGRAN® PA66 50%FV BLK is a Polyamide 66 (Nylon 66) material filled with 50% glass fiber. It is available in Europe for injection molding. Primary attribute of TECHNOGRAN® PA66 50%FV BLK: Good Processability.

| Главная Информация | | | |
|--|--|-------------------|-----------------|
| Наполнитель/армирование | Стекловолокно, 50% наполнитель по весу | | |
| Характеристики | Хорошая технологичность | | |
| Внешний вид | Черный | | |
| Метод обработки | Литье под давлением | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Плотность | 1.48 to 1.60 | g/cm ³ | ISO 1183 |
| Массовый расход расплава (MFR) (275°C/1.2 kg) | 17 to 23 | g/10 min | ISO 1133 |
| Поглощение воды (23°C, 24 hr) | < 0.20 | % | Internal Method |
| Содержание золы | 48 to 52 | % | Internal Method |
| Механические | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Tensile Stress (Break) | 212 to 222 | MPa | ISO 527-2 |
| Флекторный модуль | 13000 to 15000 | MPa | ISO 178 |
| Воздействие | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Charpy Unnotched Impact Strength | 54 to 64 | kJ/m ² | ISO 179 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

