

DINALON® PA 6 IGNHFUGA

Polyamide 6

Grupo Repol

Описание материалов:

DINALON®PA 6 IGN-FUGA is a polyamide 6 (nylon 6) product. It can be processed by injection molding and is available in Europe.

Features include:

flame retardant/rated flame

Flame Retardant

Главная Информация

Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Огнестойкий
Формы	Частицы
Метод обработки	Литье под давлением

Физический

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.20	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	1.5	%	ASTM D955

Механические

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение	60.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	15	%	ASTM D638
Флекторный модуль	2800	MPa	ASTM D790
Flexural Strength	90.0	MPa	ASTM D790

Воздействие

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Незубчатый изод Impact	50	J/m	ASTM D256

Тепловой

	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	180	°C	ASTM D1525

Воспламеняемость

	Номинальное значение	Метод испытания
Огнестойкость	V-0	UL 94

Дополнительная информация

Glow Wire, UNE 20-672-83: 650°C Vicat Softening Temperature, ASTM D1525: >180°C DTUL, ASTM D648: 60°C

Инъекция

	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	235	°C
Температура формы	50.0	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

