

## RTP 6001-60A Z

Thermoplastic Elastomer

RTP Company

### Описание материалов:

RTP 6001-60A Z is a thermoplastic elastomer (TPE) material. This product is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. The processing method is injection molding.

Главная Информация			
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.16	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 10 sec)	60		ASTM D2240
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress <sup>1</sup> (100% Strain, 3.18 mm)	1.31	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение <sup>2</sup> (Break, 3.20 mm)	5.86	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Yield)	930	%	ASTM D412
Tear Strength <sup>3</sup>	25.4	kN/m	ASTM D624
Комплект сжатия <sup>4</sup>			ASTM D395B
23°C, 22 hr	20	%	ASTM D395B
70°C, 22 hr	70	%	ASTM D395B
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	51.7	°C	
Время сушки	2.0 - 4.0	hr	
Температура обработки (расплава)	182 - 238	°C	
Температура формы	10.0 - 48.9	°C	

### Инструкции по впрыску

Desiccant Type Dryer Required.

NOTE	
1.	Mouth die C, 510mm/min
2.	C mold, 500 mm/min
3.	C mould
4.	Type 2

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

