

KEP® 901

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

Kumho Polychem Co., Ltd.

Описание материалов:

Features:

High mooney viscosity & 100PHR oil extended, suitable for low hardness compound

Applications:

Window seals, moldings in general, low hardness compounds, damping parts, TPV

Главная Информация		
Характеристики	Высокая вязкость	
	Низкая Твердость	
Используется	Уплотнения	
	Окна и двери	
Формы	Тюк	
Метод обработки	Литье под давлением	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Вязкость Mooney (ML 1+8, 125°C)	50	MU
Ethylene Content	70.0	wt%
Содержание этилидена норборнена (ЕНВ)	4.8	wt%
Тип масла (Unspecified Oil)	100.0	phr

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat