

## KOPELEN JM-375

Polypropylene Impact Copolymer

Lotte Chemical Corporation

### Описание материалов:

JM-375 is high impact block copolymer which has high ethylene-propylene rubber content.

This grade is designed to be processed in conventional Injection molding equipment.

JM-375 shows a high melt flow, controlled rheology and has good balance of strength, impact resistance, and processability.

Главная Информация			
UL YellowCard	E85371-251728		
Характеристики	Блок сополимер		
	Контролируемая реология		
	Хорошая ударпрочность		
	Хорошая технологичность		
	Хорошая прочность		
	Высокий поток		
Используется	Автомобильные Приложения		
	Промышленное применение		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.900	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	45	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	25.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	> 50	%	ASTM D638
Флекторный модуль	1470	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact			ASTM D256
-10°C	34	J/m	
23°C	74	J/m	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (0.45 MPa, Unannealed)	125	°C	ASTM D648

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

