

INTEGRAL™ D200

Polyolefin Adhesive Film

The Dow Chemical Company

Описание материалов:

INTEGRAL™ D200 Polyolefin Adhesive Film is a heat-activated adhesive film designed for bonding to polyurethane foam to provide a liquid barrier for carpet underlayment and other applications. This film has a low heat activation point on one side of the film with a non-adhesive layer on the other side to minimize the film sticking to the hot roller surface during lamination.

New experimental films are continually being developed. Please discuss your particular application needs with your Dow representative

General Characteristics:

Heat Activation Point: 205 °F (96 °C)

Thickness: 1.75 to 2.50 mil (45-65 µm)

Width: 73 in. (1855 mm)

Color: Blue, Red, White, and Yellow

Treat: Treated Outside

Главная Информация			
Внешний вид	Синий Красный Белый Желтый		
Формы	Пленка		
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Толщина пленки протестирована	44	µm	ASTM D374
Толщина пленки-рекомендовано/доступно	1.75-2.50 mil (45-65 µ)		
Сектантный модуль			ASTM D882
2% Secant, MD	259	MPa	
2% Secant, TD	225	MPa	
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD : Yield	14.1	MPa	
TD : Yield	12.1	MPa	
MD : Break, 44 µm	33.0	MPa	
TD : Break	25.2	MPa	
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD : Yield	16	%	
TD : Yield	14	%	
MD : Break	450	%	
TD : Break	560	%	
Elmendorf Tear Strength			Internal Method
MD : 44 µm	240	g	

TD : 44 μ m	1000	g
Ширина пленки	185.42	cm
Выход (25.4 μ m)	42.4	m ² /kg
Температура активации тепла	96	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat