

## S&E; Wire & Cable GA-1057H1-VW1LF

Polyvinyl Chloride

S&E; Specialty Polymers, LLC

### Описание материалов:

Lead free 105° C, flat ribbon cable insulation.

Главная Информация			
Характеристики	Низкое (нет) Содержание свинца		
Используется	Применение проводов и кабелей		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40 to 1.44	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	97		
Shore A, 3 sec	89 to 95		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	17.2	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	250	%	ASTM D412
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Изменение прочности на растяжение в воздухе (136°C, 168 hr)	4.0	%	UL Unspecified
Изменение максимального удлинения в воздухе (136°C, 168 hr)	-11	%	UL Unspecified
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопrotивление громкости	6.1E+13	ohms-cm	ASTM D257
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	28	%	ASTM D2863

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

