

PRIMALENE WPP673-01

Linear Low Density Polyethylene

Southern Polymer, Inc.

Описание материалов:

A 50 melt index butene linear low density polyethylene

Applications: - Freezer lids

Housewares

Closures and dispensers

Protective caps

Features:

Excellent toughness

Excellent tear resistance

Главная Информация			
Характеристики	<p>Бутене комномер</p> <p>Хорошая прочность на разрыв</p> <p>Хорошая прочность</p> <p>Низкая плотность</p>		
Используется	<p>Колпачки</p> <p>Затворы</p> <p>Товары для дома</p> <p>Крышки</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.926	g/cm ³	ASTM D4883
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	50	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (10% Igepal, F50)	< 1.00	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	11.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	90	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant	270	MPa	ASTM D790
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	91.7	°C	ASTM D1525
Пиковая температура плавления	123	°C	ASTM D3418

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

