

## TAROMID A 260 S

Polyamide 66/6 Copolymer

Taro Plast S.p.A.

### Описание материалов:

Polyamide 66/6 medium viscosity, high flow, good processing and easy release, low post shrinkage and better dimensional stability, short cycles, high rigidity.

Available: natural and colored dry blend (DB).

Главная Информация			
Добавка	Пресс-форма		
Характеристики	Цикл быстрого формования		
	Хорошая стабильность размеров		
	Хороший выпуск пресс-формы		
	Хорошая технологичность		
	Высокий поток		
	Высокая жесткость		
	Низкая усадка		
	Средняя вязкость		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.13 to 1.14	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792, ISO 1183
Массовый расход расплава (MFR) (280°C/1.2 kg)	38	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
Формовочная усадка			ASTM D955
Flow	1.6 to 2.0	%	
Across Flow	1.6 to 2.0	%	
Поглощение воды			
23°C, 24 hr	1.2	%	ASTM D570, ISO 62
Saturation	7.4	%	ASTM D570
Saturation, 23°C	7.4	%	ISO 62
Granule Humidity	< 0.15	%	Internal Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	119		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	3200	MPa	ASTM D638, ISO 527-2
Прочность на растяжение			ASTM D638, ISO 527-2

Yield	82.0	MPa	
Break	80.0	MPa	
Удлинение при растяжении (Break)	50	%	ASTM D638, ISO 527-2
Флекторный модуль	3100	MPa	ASTM D790, ISO 178
Флекторный стресс			
-- <sup>1</sup>	120	MPa	ISO 178
Break	120	MPa	ASTM D790
<b>Воздействие</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Ударная прочность <sup>2</sup> (23°C)	3.8	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256, ISO 179
Charpy Unnotched Impact Strength <sup>3</sup>			
--	> 300	kJ/m <sup>2</sup>	ASTM D256
23°C	> 300	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179
Зубчатый изод Impact			ISO 180, ASTM D256
-20°C, 3.20 mm	30	J/m	
23°C, 3.20 mm	40	J/m	
<b>Тепловой</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	85.0	°C	ASTM D648, ISO 75-2/A
Температура непрерывного использования			IEC 60216
-- <sup>4</sup>	90.0	°C	
-- <sup>5</sup>	120	°C	
Викат Температура размягчения			
--	248	°C	ASTM D1525, ISO 306/A50 6 <sup>6</sup>
--	235	°C	ASTM D1525, ISO 306/B50 7 <sup>7</sup>
Ball Pressure Test (165°C)	Pass		VDE 0470
Температура плавления	256	°C	ASTM D211, ISO 121
CLTE-Поток (-30 to 30°C)	8.0E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
<b>Электрический</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Сопrotивление громкости	9.0E+15	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность (2.00 mm)	24	kV/mm	ASTM D149
Comparative Tracking Index			IEC 60112
Solution A	> 600	V	
Solution B	600	V	
<b>Воспламеняемость</b>	<b>Номинальное значение</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Метод испытания</b>
Скорость горения (2.00 mm)	< 100	mm/min	FMVSS 302
Огнестойкость (1.60 mm)	V-2		UL 94
Температура зажигания провода свечения (1.00 mm)	850	°C	IEC 60695-2-13

Индекс кислорода	24	%	ASTM D2863
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура обработки (расплава)	250 to 280	°C	
Температура формы	70.0 to 90.0	°C	
Скорость впрыска	Moderate		
NOTE			
1.	Yield		
2.	6x4x50 mm		
3.	6x4x50 mm		
4.	20000 hrs		
5.	Short Term		
6.	Rate A (50°C/h), Loading 1 (10 N)		
7.	Rate A (50°C/h), Loading 2 (50 N)		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat