

Daelim Po1y® TR-580

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

Описание материалов:

Daelim Po1y®TR-580 is a high density polyethylene product. It can be processed by blow molding and is available in the Asia-Pacific region. Daelim Po1y®TR-580 application areas include container and food contact applications.

Features include:

High resistance to environmental stress fracture (ESCR)

Good processability

accessible food

Impact resistance

Главная Информация			
Характеристики	Ультра высокая ударпрочность Высокий уровень ЭСКП (устойчивость к растрескиванию) Высокая стабильность расплава Обрабатываемость, хорошая Соответствие пищевого контакта		
Используется	Барабан		
Рейтинг агентства	ASTM D 1248, III, Class A, Cat. 5 Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,152		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Выдвунное формование		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.954	g/cm ³	ASTM D1505
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	1.9	g/10 min	ASTM D1238
Экологическое сопротивление растрескиванию (F50)	> 700	hr	ASTM D1693B
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	27.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	600	%	ASTM D638
Флекторный модуль	12000	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	No Break		ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-76.0	°C	ASTM D746
Дополнительная информация			

Tensile Elongation @ Brk, ASTM D638: >600% Brittle Temperature, ASTM D746: <-76°C

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура обработки (расплава)	190 - 230	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

