

SUPRENE® 512F

Ethylene Propylene Diene Terpolymer

SK Global Chemical

Описание материалов:

SUPRENE EPDM 512F has high ethylene content for high green strength of uncured rubber.

Since SUPRENE EPDM 512F can make a formulation incorporating large quantities of fillers and process oil, the resulting compound is inexpensive. In addition, its 'friable bale' form facilitates its mixing with ingredients by means of a Banbury mixer and at shorter mixing time, which results in energy saving.

For examples of application of SUPRENE EPDM 512F making the best use of its above- mentioned characteristics, there are various extrusion products, such as hose, window gasket, various molded products, and low cost compounds.

Главная Информация	
Характеристики	Высокая прочность
Используется	Кабельный кожух
	Прокладки
	Шланг
Формы	Тюк
Метод обработки	Экструзия
	Литье под давлением

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	0.860	g/cm ³	ASTM D792
Вязкость Mooney (ML 1+4, 125°C)	63	MU	ASTM D1646
Ethylene Content	71.0	wt%	ASTM D3900
Содержание этилидена норборнена (ENB)	4.5	wt%	ASTM D6047
Содержание золы	0.0100	wt%	ASTM D5667
Летучее вещество	0.20	wt%	ASTM D5668

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

