

Mowiflex™ TC 232

Polyvinyl Alcohol

Kuraray Co., Ltd.

Описание материалов:

Melt moldable grades

Главная Информация			
Характеристики	Биоразлагаемый Водорастворимый		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	
Массовый расход расплава (MFR)			
190°C/2.16 kg	< 1.0	g/10 min	
190°C/21.6 kg	39	g/10 min	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	34.0	°C	DSC
Температура плавления	178	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

