

Argothane® TX1540

Thermoplastic Polyurethane Elastomer

Argotec LLC

Описание материалов:

Applications:

Performance apparel & footwear, medical

Characteristics:

Waterproof-breathable

Very high MVTR

Gloss, smooth or matte surface

Soft, quiet, excellent stretch & recovery

No processing additives to effect adhesion

Главная Информация			
Характеристики	<p>Дышащий</p> <p>Хорошая растяжимость</p> <p>Глянцевый</p> <p>Высокая передача пара влаги</p> <p>Низкое поглощение воды</p> <p>Мягкий</p>		
Используется	<p>Потребительские приложения</p> <p>Обувь</p> <p>Медицинские/медицинские приложения</p>		
Метод обработки	<p>Литье</p> <p>Экструзия</p>		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.22	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A)	80		ASTM D2240
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Передача водяного пара ¹			ASTM E96
-- ²	700 to 800	g/m ² /24 hr	
-- ³	800 to 900	g/m ² /24 hr	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Комплект на растяжение (200% Strain)	< 40	%	ASTM D412
Tensile Stress (100% Strain)	3.80 to 4.50	MPa	ASTM D412
Прочность на растяжение	27.6 to 34.5	MPa	ASTM D412

Удлинение при растяжении (Break)	600 to 700	%	ASTM D412
----------------------------------	------------	---	-----------

NOTE

1. Procedure B
2. upright, (23°C) at 50% RH, (25 microns)
3. upright, (23°C) at 50% RH, (15 microns)

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

