

ALFATER XL® A60I 3EF0001

Thermoplastic Vulcanizate

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALFATER XL® A60I 3EF0001 is a Thermoplastic Vulcanizate (TPV) product. It is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Applications of ALFATER XL® A60I 3EF0001 include automotive, construction applications, engineering/industrial parts and sealing applications.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Good Aesthetics

Good Weather Resistance

High Flow

Главная Информация				
Добавка	UV Stabilizer			
Характеристики	Щелочестойкие			
	Хорошая поверхность			
	Хорошая устойчивость к погоде			
	Высокий поток			
	Устойчивость к озону			
Используется	Автомобильные Приложения			
	Применение конструкции			
	Уплотнения			
	Тонкостенные детали			
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)			
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Плотность	0.920	g/cm³	ISO 1183	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Твердость по суше (Shore A)	60		ISO 868	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Tensile Stress (100% Strain)	2.40	MPa	ISO 527-2	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания	
Tensile Stress (Yield)	4.80	MPa	ISO 37	
Удлинение при растяжении (Break)	420	%	ISO 37	
Tear Strength	22	kN/m	ISO 34-1	
Комплект сжатия ¹ (100°C, 22 hr)	45	%	ISO 815	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения		



Service Temperature	-40 to 125	°C
Инъекция	Номинальное значение	Единица измерения
Температура сушки	70.0 to 80.0	°C
Время сушки	2.0 to 4.0	hr
Температура обработки (расплава)	195 to 215	°C
Температура формы	10.0 to 70.0	°C
Скорость впрыска	Moderate-Fast	
NOTE		
1.	25%	

^{*} Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

