

## ENFLEX VU-420-75A

Polypropylene + EPDM Rubber

Ravago Group

### Описание материалов:

Economical, fully vulcanized EPDM/PP series

Главная Информация			
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.960	g/cm <sup>3</sup>	ISO 2781
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость по суше (Shore A)	75		ISO 868
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ISO 37
100% Strain	2.90	MPa	
300% Strain	4.40	MPa	
Tensile Stress (Break)	9.00	MPa	ISO 37
Удлинение при растяжении (Break)	610	%	ISO 37
Tear Strength	55	kN/m	ISO 34-1
Комплект сжатия			ASTM D395B
70°C, 22 hr	43	%	
100°C, 22 hr	59	%	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-55.0	°C	ISO 974
Maximum Dynamic Service Temperature	135	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat