

Sylvin 6247-85 Black

Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 6247-85 Black Is A Flame Retarded Vinyl Compound Formulated For Yarn Coating Applications That Require Better Abrasion Resistance Than Sylvin 6246-85 Black.

Главная Информация	
Добавка	Огнестойкий
Характеристики	Хорошая стойкость к истиранию Огнестойкий
Используется	Применение проводов и кабелей Нанесение покрытия
Внешний вид	Черный
Метод обработки	Экструзия Экструзионное покрытие

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Удельный вес	1.38	g/cm ³	ASTM D792
--------------	------	-------------------	-----------

Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
-----------	----------------------	-------------------	-----------------

Твердость дюрометра			ASTM D2240
---------------------	--	--	------------

Shaw A	85		ASTM D2240
--------	----	--	------------

Shaw A, 10 seconds	85		ASTM D2240
--------------------	----	--	------------

Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
--------------	----------------------	-------------------	-----------------

Прочность на растяжение (Break)	19.3	MPa	ASTM D638
---------------------------------	------	-----	-----------

Удлинение при растяжении (Break)	380	%	ASTM D638
----------------------------------	-----	---	-----------

Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------	----------------------	-------------------	-----------------

Tear Strength	85.8	kN/m	ASTM D624
---------------	------	------	-----------

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
----------	----------------------	-------------------	-----------------

Температура непрерывного использования	105	°C	ASTM D794
--	-----	----	-----------

Температура ломкости	-10.0	°C	ASTM D746
----------------------	-------	----	-----------

Температура плавления	174 - 185	°C	
-----------------------	-----------	----	--

Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
------------------	----------------------	-------------------	-----------------

Индекс кислорода	30	%	ASTM D2863
------------------	----	---	------------

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

