

Boltaron 6800

Acrylic (PMMA) + PVC

Boltaron Performance Products

Описание материалов:

Boltaron 6800 is a proprietary, fire retardant, press laminated ABS/PVC alloy sheet designed to meet stringent FAA flammability requirements and UL Standard 94 V-0. Boltaron 6800 offers excellent impact strength, abrasion resistance, stain and chemical resistance, and superior thermoformability.

Colors: Custom

Gauges: .031 to .250

Sheet Sizes: 50" x99" & 55.5" x122" (untrimmed)

Textures:

Haircell

Industrial Smooth

Crush

Falmuth

Suede

Morocco

Главная Информация	
Характеристики	<p>Огнестойкий</p> <p>Хорошая стойкость к истиранию</p> <p>Хорошая химическая стойкость</p> <p>Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению</p> <p>Высокая ударопрочность</p> <p>Устойчивый к пятнам</p>
Используется	<p>Интерьеры самолетов</p> <p>Ламинаты</p>
Рейтинг агентства	Далеко 25,853
Внешний вид	Доступные цвета
Формы	Лист
Метод обработки	<p>Пресс-форма</p> <p>Термоформовка</p>

Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.30	g/cm ³	ASTM D792
Формовочная усадка-Поток	0.50 to 0.70	%	
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость Роквелла (R-Scale)	105		ASTM D785
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Yield)	41.4	MPa	ASTM D638

Флекторный модуль	2340	МПа	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	62.1	МПа	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	270 to 530	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 МПа, Annealed)	72.2	°C	ASTM D648
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
	12.0		
FAA Flammability ¹	60.0	sec	FAR 25.853
Индекс распространения пламени (3.18 mm)	< 17.0		ASTM E162
Температура формования	168 to 185	°C	

NOTE

1. Pass

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

