

PIVINEL™ PROD-1

Polyvinyl Chloride

HELLENIC CABLES S.A.

Описание материалов:

Description: PVC based compound for the production of soft plastic profile

Packaging: In PE bags of 25 kg or in big bags of approximately 1000 kg.

Use: Water proof aluminum profile, plate glass etc.

Главная Информация		
Характеристики	Мягкий	
Используется	Профили	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес	1.26	g/cm ³
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения
Твердость по суше (Shore A)	58 to 62	
Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Зона цилиндра 1 темп.	150	°C
Зона цилиндра 2 температура.	160	°C
Зона цилиндра 3 темп.	165	°C
Зона цилиндра 4 темп.	170	°C
Зона цилиндра 5 темп.	170	°C
Цилиндрическая Зона 6 темп.	170	°C
Зона цилиндра 7 температура.	170	°C
Зона цилиндра 8 температура.	170	°C
Зона цилиндра 9 темп.	170	°C
Температура головы	175	°C

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

