

## MARPOL® EVA 602

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Marco Polo International, Inc.

### Описание материалов:

MARPOL® EVA 602 is a high clarity vinyl acetate copolymer film resin with excellent impact strength and heat sealability.

Recommended Applications: Films for produce, poultry, freezer and rice bags. Also suitable for foams, form fill, seal packaging and lamination films.

Главная Информация			
Характеристики	Сополимер		
	Высокая ударопрочность		
	Хорошее уплотнение тепла		
	Высокое разрешение		
Используется	Упаковка		
	Пленка		
	Ламинат		
	Сумка		
	Пена		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	0.925	g/cm <sup>3</sup>	
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	2.0	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	5.5	wt%	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	124	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	145	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	24.8	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	24.1	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	190	%	ASTM D882
TD: Fracture	590	%	ASTM D882
Ударное падение Dart	170	g	ASTM D1709A
Elmendorf Tear Strength			ASTM D1922
MD	160	g	ASTM D1922
TD	80	g	ASTM D1922

Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура плавления	102	°C	

  

Оптический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Блеск (45°)	74		ASTM D2457
Haze	5.0	%	ASTM D1003

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat