

Geon™ Vinyl Wire & Cable WJJC346U

Flexible Polyvinyl Chloride

PolyOne Corporation

Описание материалов:

Geon™ Vinyl Wire & Cable WJJC346U is a flexible PVC product. It can be processed by extrusion coating and is available in North America, Africa and the Middle East, Latin America, Europe or Asia Pacific. Typical application areas are: wire and cable.

Features include:

ROHS certification

Flame Retardant

daylight resistance

Главная Информация			
Характеристики	Защита от солнечного света Огнестойкий		
Используется	Кабельная оболочка Применение проводов и кабелей		
Соответствие RoHS	Соответствие RoHS		
Формы	Частицы		
Метод обработки	Экструзионное покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.45	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 15 sec)	47		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение ¹ (Break)	22.1	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	300	%	ASTM D638
Старение	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Предел прочности при растяжении ³ (100°C, 762.0 μm)	95	%	ASTM D638
Коэффициент удлинения ⁴ (100°C, 762.0 μm)	85	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-28.0	°C	ASTM D746
Оценка температуры UL	75	°C	
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода (3.18 mm)	31	%	ASTM D2863
Дополнительная информация			
00:00000000(0.075");00000000.000000 - 00000000000000.			

Экструзия	Номинальное значение	Единица измерения
Температура расплава	171 - 188	°C

NOTE

- | | |
|----|------------------------|
| 1. | Type 4, 510mm/min |
| 2. | Type 4, 510mm/min |
| 3. | 240 hours, UL standard |
| 4. | 240 hours, UL standard |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat