

## Hostaform® LM140LG

Acetal (POM) Copolymer

Celanese Corporation

### Описание материалов:

Hostaform® acetal copolymer grade LM140LG is a laser markable specialty grade of acetal copolymer formulated to provide good flow with a low gloss finish.

Preliminary Data Sheet

Главная Информация			
Характеристики	Глянец, низкий Лазерная маркировка Хорошая мобильность		
Соответствие RoHS	Свяжитесь с производителем		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.33	g/cm <sup>3</sup>	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (190°C/2.16 kg)	13.0	cm <sup>3</sup> /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	1900	MPa	ISO 527-2/1A/1
Tensile Stress (Yield)	41.0	MPa	ISO 527-2/1A/50
Растяжимое напряжение (Yield)	10	%	ISO 527-2/1A/50
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность (23°C)	3.1	kJ/m <sup>2</sup>	ISO 179/1eA
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	80.0	°C	ISO 75-2/A
Температура плавления <sup>1</sup>	166	°C	ISO 11357-3
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура сушки	105 - 110	°C	
Время сушки	3.0	hr	
Задняя температура	170 - 175	°C	
Средняя температура	170 - 180	°C	
Передняя температура	175 - 185	°C	
Температура сопла	185 - 195	°C	
Температура обработки (расплава)	180 - 195	°C	
Температура формы	80.0 - 105	°C	
Давление впрыска	60.0 - 120	MPa	
Скорость впрыска	Slow		

Удерживающее давление	60.0 - 120	MPa
-----------------------	------------	-----

Back Pressure	0.00 - 0.500	MPa
---------------	--------------	-----

### Инструкции по впрыску

Zone 4 Temperature: 180 to 190°C

### NOTE

1. 10°C/min

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

### Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat