

# TEKNILID HS165

Al Foil/Polyester Film

Tekni-Films, a div of Tekni-Plex

## Описание материалов:

This data sheet describes TEKNILID HS 165 product

This lid stock is made with a heat sealable (HS) Polyester material for Food, Pharmaceutical, and Cosmetic applications to provide with a peelable seal to PVC, PVdC, or PET along with high oxygen and moisture barrier performance.

It is available with custom and standard printing

The foil lidstock is peeled off to expose the product

Главная Информация		
Характеристики	Приемлемый пищевой контакт Влагозащитный барьер Кислородный барьер	
Используется	Косметика Крышки Неспецифические пищевые приложения Фармацевтика	
Рейтинг агентства	FDA неуказанный рейтинг USP неуказанный рейтинг	
Формы	Пленка	
Пленки	Номинальное значение	Единица измерения
Толщина пленки <sup>1</sup>	42.0	µm
Выход	11.3	m <sup>2</sup> /kg
Прочность уплотнения		
-- <sup>2</sup>	0.43	N/mm
-- <sup>3</sup>	0.43	N/mm
-- <sup>4</sup>	0.53	N/mm
Скорость передачи кислорода (23°C, 100% RH)	0.0	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr
Скорость передачи водяного пара (38°C, 90% RH)	0.0	g/m <sup>2</sup> /24 hr

NOTE	
1.	Thickness tolerance: ±10%
2.	To PET @ 350°F, 40psi, 0.5 sec
3.	To PVC @ 350°F, 40psi, 0.5 sec

4.

To PVdC @ 350°F, 40psi, 0.5 sec

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

