Escorene™ Ultra FL 00018

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

FL 00018 is a copolymer of ethylene and vinyl acetate. It has the characteristics of toughness, good optical properties, heat sealing properties and low crystal point. Especially its good performance in high frequency welding and radio frequency is highly valued.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	0.37	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	17.5	wt%	ExxonMobil Method
Пленки	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Сектантный модуль			ASTM D882
1% secant, MD	45.0	MPa	ASTM D882
1% secant, TD	50.0	MPa	ASTM D882
Прочность на растяжение			ASTM D882
MD: Fracture	36.0	MPa	ASTM D882
TD: Fracture	36.0	MPa	ASTM D882
Удлинение при растяжении			ASTM D882
MD: Fracture	610	%	ASTM D882
TD: Fracture	660	%	ASTM D882
Тепловой	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Викат Температура размягчения	68.0	°C	ASTM D1525
Оптический	**Номинальное значение**	**Единица измерения**	**Метод испытания**
Блеск (45°)	92		ASTM D2457
Haze	0.90	%	ASTM D1003

Юридическое заявление

□□□□□□□□□□□□□□□(□□:FDA,EU,HPFB),□□□□□□□□□□□□□□□□□□.□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

WeChat