

NuSil MED-4025

Кремнезем

Rubber

NuSil Technology

Описание материалов:

NuSil Technology's restricted materials may be considered for use in short-term implant applications, 29 days or less, or for external applications. High consistency rubber, or HCR, consists of high molecular weight polymer combined with silica to produce a material that can be molded, extruded, or calendared into a useful end product. An HCR has the consistency of clay and is primarily formulated in a one or two part system (peroxide and platinum catalysts respectively).

Most platinum cure high consistency rubbers are two component systems with an easy-to-work-with 1:1 mix ratio.

Comments: LOW TENSION SET

Главная Информация	
Наполнитель/армирование	Силиконовый наполнитель
Характеристики	Высокая Молекулярная масса Низкое сжатие
Используется	Медицинские принадлежности/принадлежности для ухода
Рейтинг агентства	USP категория VI
Метод обработки	Экструзия Каландрирование Литье под давлением

Механические	Номинальное значение	Единица измерения
--------------	----------------------	-------------------

Прочность на растяжение (200% Strain)	0.758	МПа
---------------------------------------	-------	-----

Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения
---------------	----------------------	-------------------

Компоненты термокомплекта		
---------------------------	--	--

Component a	Mixing ratio by weight: 1.0	
-------------	-----------------------------	--

Component B	Mixing ratio by weight: 1.0	
-------------	-----------------------------	--

Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
---------------------------	----------------------	-------------------

Cure System	Platinum	
-------------	----------	--

Plasticity: 90 mils		
---------------------	--	--

Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
--------------------	----------------------	-------------------

Плотность	1.12	g/cm ³
-----------	------	-------------------

Время отверждения (171°C)	0.17	hr
---------------------------	------	----

Срок службы горшка (25°C)	90	min
---------------------------	----	-----

Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
------------------	----------------------	-------------------

Твердость по суше (Shore A)	30	
-----------------------------	----	--

Прочность на растяжение	10.3	МПа
-------------------------	------	-----

Удлинение при разрыве	900	%
Tear Strength	24.5	kN/m

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

