

Sylvin 8773-60D Brown 7384

Rigid Polyvinyl Chloride

Sylvin Technologies Incorporated

Описание материалов:

Sylvin 8773-60D Brown 7384 Is Semi-rigid Vinyl Compound Formulated For Exterior Extruded Cap Stock Applications.

Главная Информация			
Используется	Щит Строительные материалы Область архитектурного применения		
Внешний вид	Коричневый		
Метод обработки	Экструзия		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.40	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shaw D	60		ASTM D2240
Shaw D, 10 seconds	60		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (Break)	23.4	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Break)	200	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-12.0	°C	ASTM D746
Температура плавления	177 - 191	°C	

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

