

## Technacet® B-110

Acetal (POM) Homopolymer

Poly Plastic

### Описание материалов:

Technacet® B-110 is an Acetal (POM) Homopolymer product. It is available in Europe.

Главная Информация		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.42	g/cm <sup>3</sup>
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.1	g/10 min
Формовочная усадка	1.6 to 2.0	%
Поглощение воды (23°C, 24 hr)	0.25	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	65.0	MPa
Флекторный модуль (23°C)	3000	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Ударная прочность (20°C)	12	kJ/m <sup>2</sup>
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	100	°C
Температура плавления	170	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Сопrotивление громкости	1.0E+14	ohms-cm
Электрическая прочность	25	kV/mm

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

