

Alpha PVC 7761 NATURAL

Polyvinyl Chloride

AlphaGary

Описание материалов:

AUTOMOTIVE WINDOW SEAL RECOMMENDED FOR GMP.PVC.088.

Главная Информация			
Используется	Автомобильные Приложения		
Соответствие RoHS	Контактный производитель		
Внешний вид	Натуральный цвет		
Формы	Гранулы		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.23 to 1.27	g/cm ³	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра			ASTM D2240
Shore A	62 to 68		
Shore A, 15 sec	47 to 53		
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение (1.91 mm)	8.14	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break, 1.91 mm)	400	%	ASTM D412
Комплект сжатия (70°C, 22 hr)	35	%	ASTM D395B
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	-33.0	°C	ASTM D746

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

