

## Karina IVORY PVC COMPOUND 75850-35/ 1-F-AC-LF

Polyvinyl Chloride

Karina Ind. e Com. de Plásticos Ltda

### Описание материалов:

Karina IVORY PVC COMPOUND 75850-35/ 1-F-AC-LF is a Polyvinyl Chloride product. It is available in Latin America.

Главная Информация			
Внешний вид	Слоновая кость		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность <sup>1</sup>	1.47 to 1.53	g/cm <sup>3</sup>	IEC 60811-1-3
Цвет	OK		ME 12
Цвет A	0.100 to 3.10		ME 12
Цвет b	5.69 to 8.69		ME 12
Color L	85.6 to 88.6		ME 12
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	83 to 87		NBR 7456
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress	> 14.7	MPa	IEC 60811-1-1
Растяжимое напряжение (Yield)	> 200	%	IEC 60811-1-1
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>2</sup>	> 14.7	MPa	IEC 60811-1-2
Удлинение при растяжении <sup>3</sup> (Break)	> 200	%	IEC 60811-1-2
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура ломкости	< -25.0	°C	ASTM D746
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости <sup>4</sup>	> 1.0E+14	ohms-cm	NBR 5403
Воспламеняемость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Индекс кислорода	> 34	%	NBR 6245
NOTE			
1.	24 hr		
2.	Aged in Air for 240 hr at 100°C		
3.	Aged in Air for 240 hr at 100°C		
4.	24 hr		

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

