

## Interpol 47-5117/47-5205

Polyurethane (Polyester based)

Cook Composites and Polymers

### Описание материалов:

Interpol 47-5117/47-5205 is a Polyurethane (Polyester based) (PUR-Ester) product. It can be processed by casting or injection molding and is available in North America.

Characteristics include:

Good Flexibility

Good Toughness

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая гибкость Хорошая прочность		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье Литье под давлением		
Твердость	Номинальное значение	Метод испытания	
Твердость дюрометра (Shore D)	84	ASTM D2240	
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2450	MPa	ASTM D638
Прочность на растяжение (Yield)	77.2	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении (Yield)	8.4	%	ASTM D638
Флекторный модуль	3050	MPa	ASTM D790
Flexural Strength (Yield)	131	MPa	ASTM D790
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact	45	J/m	ASTM D256
Незубчатый изод Impact	730	J/m	ASTM D256
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура отклонения при нагрузке (1.8 MPa, Unannealed)	87.8	°C	ASTM D648
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Компоненты термокомплекта			
Hardener	Mix Ratio by Weight: 27		
Resin	Mix Ratio by Weight: 100		
Время демолд (100°C)	960	min	
Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения	
Температура формы	54.4 to 65.6	°C	

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

