

ARMAMID® PA 6-5EK

Polyamide 6

Poly Plastic

Описание материалов:

ARMAMID® PA 6-5EK is a Polyamide 6 (Nylon 6) product. It can be processed by extrusion and is available in Europe.

Главная Информация		
Характеристики	Высокая эластичность	
Метод обработки	Экструзия	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Плотность	1.07	g/cm ³
Формовочная усадка	1.1 to 1.6	%
Поглощение воды		
Saturation, 23°C	6.0	%
Equilibrium, 23°C, 50% RH	1.7	%
Механические	Номинальное значение	Единица измерения
Tensile Stress (Yield)	52.0	MPa
Растяжимое напряжение (Break)	150	%
Флекторный модуль (23°C)	1700	MPa
Флекторный стресс	60.0	MPa
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения
Ударная прочность (20°C)	20	kJ/m ²
Charpy Unnotched Impact Strength (20°C)	No Break	
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения
Heat Deflection Temperature (0.45 MPa, Unannealed)	65.0	°C
Температура плавления	214	°C
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельное сопротивление поверхности		
-- 1	1.0E+13	ohms
-- 2	1.0E+15	ohms
Сопротивление громкости		
-- 3	1.0E+15	ohms-cm
-- 4	1.0E+17	ohms-cm
Электрическая прочность ⁵	22 to 24	kV/mm
NOTE		
1.	Wet	

2.	Dry
3.	Wet
4.	Dry
5.	Dry

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat