

BJB Polyurethane SC-114

Polyurethane Thermoset Elastomer

BJB Enterprises, Inc.

Описание материалов:

SC-114 is a water based, aliphatic polyurethane coating. SC-114 can be used as a stretch coating for most plastics, foams, synthetic rubber, flexible polyurethane foams, and polyurethane elastomers such as SkinFlex. This product, when brushed or sprayed, will air dry quickly to form a soft, stretchy elastomeric coating.

Главная Информация			
Характеристики	Хорошая стабильность цвета Высокое удлинение Влагостойкий Мягкий Устойчивость к растворителям		
Используется	Нанесение покрытия Тканевые покрытия		
Внешний вид	Белый		
Формы	Жидкость		
Метод обработки	Покрытие		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.10	g/cm ³	ASTM D792
Поглощение воды ¹	5.0	%	
Содержание твердых веществ	40	%	
Вязкость	100 to 300	mPa·s	
Dry Time ² (25°C, 76.2 μm)	15.0	min	
Эластомеры	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Tensile Stress			ASTM D412
100% Strain	2.76	MPa	
300% Strain	1.38	MPa	
Прочность на растяжение (Yield)	13.8 to 16.5	MPa	ASTM D412
Удлинение при растяжении (Break)	620	%	ASTM D412
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	
Срок годности	26	wk	

NOTE	
1.	Linear Swell
2.	wet film on glass

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

