

## Witcobond® 363-02

Polyurethane (Polyether based)

Chemtura

### Описание материалов:

Witcobond 363-02 is an aqueous polyurethane dispersion with no free isocyanate.

| Главная Информация                        |                      |                   |
|---|----------------------|-------------------|
| Характеристики                            | Алифатический        |                   |
| Внешний вид                               | Белый                |                   |
| Формы                                     | Дисперсия            |                   |
| Физический                                | Номинальное значение | Единица измерения |
| Удельный вес                              | 1.03                 | g/cm <sup>3</sup> |
| РН (25°C)                                 | 7.0 to 9.0           |                   |
| Содержание твердых веществ                | 39 to 41             | %                 |
| Блокировка                                | 130                  | °C                |
| Konig Hardness                            | 25.0                 |                   |
| Минимальная температура формования пленки | 0                    | °C                |
| Эластомеры                                | Номинальное значение | Единица измерения |
| Tensile Stress (100% Strain)              | 1.03                 | MPa               |
| Прочность на растяжение                   | 10.3                 | MPa               |
| Удлинение при растяжении (Break)          | 1100                 | %                 |
| Термокомплект                             | Номинальное значение | Единица измерения |
| Терморегулирующая вязкость (25°C)         | 50.0 to 400          | cP                |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

