

Escorene™ Ultra FL 00714

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer Resin

ExxonMobil Chemical

Описание материалов:

FL 00714 is an easy-to-process brand for extrusion coating, coextrusion coating and casting film. This brand has good heat sealing and optical properties. Excellent extrusion coating effect can be obtained at 240°C (464 °F). Processing temperatures above 250°C (482 °F) may cause resin degradation. FL00714 should be put into the extruder after low density polyethylene with similar or higher melt index. The machine should be thoroughly cleaned with low density polyethylene or suitable detergent before stopping.

Главная Информация			
Добавка	Стабилизатор тепла		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (190°C/2.16 kg)	7.5	g/10 min	ASTM D1238
Содержание винилацетата	14.0	wt%	ExxonMobil Method
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore A, 15 sec)	91		ASTM D2240
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения ¹	60.0	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении ² (Break)	> 100	%	ASTM D638
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Викат Температура размягчения	60.0	°C	ASTM D1525

Юридическое заявление
 本树脂符合以下标准: FDA, EU, HPFB, 以及其他相关标准。

Инструкции по экструзии
 Excellent results are obtained in extrusion coating at 240°C (464°F) temperature range. Processing temperatures above 250°C (482°F) may cause resin degradation. FL00714 should be fed into the extruder after LDPE of a similar or higher melt index. Machines should always be purged with LDPE or a suitable cleaning compound before shutdown.

NOTE	
1.	5.0 mm/min
2.	500 mm/min

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519
 Мобильный телефон: +86-13424755533
 Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

