

ALTECH® PS A 1000/536 AS

High Impact Polystyrene

ALBIS PLASTIC GmbH

Описание материалов:

ALTECH® PS A 1000/536 AS is a High Impact Polystyrene product. It can be processed by injection molding and is available in Asia Pacific, Europe, or North America. Typical application: Housings.

Characteristics include:

REACH Compliant

RoHS Compliant

Antistatic

Impact Modified

Главная Информация			
Добавка	Антистатический Модификатор удара		
Характеристики	Антистатический Модификация удара		
Используется	Корпуса		
Рейтинг агентства	EC 1907/2006 (REACH)		
Соответствие RoHS	Соответствует RoHS		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Плотность	1.04	g/cm ³	ISO 1183
Плавкий объем-расход (MVR) (200°C/5.0 kg)	20.0	cm ³ /10min	ISO 1133
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Модуль растяжения	2200	MPa	ISO 527-2
Tensile Stress			ISO 527-2
Break	25.0	MPa	
--	24.0	MPa	
Растяжимое напряжение (Break)	25	%	ISO 527-2
Флекторный модуль	2100	MPa	ISO 178
Флекторный стресс	38.0	MPa	ISO 178
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Ударная прочность	10	kJ/m ²	ISO 179/1eA
Charpy Unnotched Impact Strength	No Break		ISO 179/1eU
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания

Heat Deflection Temperature (1.8 MPa, Unannealed)	69.0	°C	ISO 75-2/A
---	------	----	------------

Викат Температура размягчения	80.0	°C	ISO 306/B50
-------------------------------	------	----	-------------

Иньекция	Номинальное значение	Единица измерения
----------	----------------------	-------------------

Температура сушки-Циркуляционная сушилка	60.0 to 80.0	°C
--	--------------	----

Время сушки-Циркуляционная сушилка	2.0 to 4.0	hr
------------------------------------	------------	----

Температура обработки (расплава)	180 to 280	°C
----------------------------------	------------	----

Температура формы	10.0 to 70.0	°C
-------------------	--------------	----

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat