

Dartek O-401

Polyamide 66

DuPont Canada, Inc. - Dartek Division

Описание материалов:

Dartek O-401 is a Polyamide 66 (Nylon 66) product. It can be processed by film extrusion, laminating, thermoforming, or vacuum forming and is available in North America. Applications of Dartek O-401 include packaging and film.

Characteristics include:

Good Stiffness

Good Tear Strength

Good Toughness

Heat Resistant

| Главная Информация | | | |
|-------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Характеристики | Хорошая жесткость Хорошая прочность на разрыв Хорошая прочность Высокая термостойкость Низкая проницаемость газа | | |
| Используется | Пленка Пищевая упаковка Упаковка | | |
| Внешний вид | Прозрачный/прозрачный | | |
| Формы | Пленка | | |
| Метод обработки | Экструзионная пленка Ламинирование Термоформовка Вакуумная формовка | | |
| Физический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Удельный вес | 1.14 | g/cm ³ | ASTM D792 |
| Пленки | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Толщина пленки протестирована | 15 | µm | |
| Сектантный модуль | | | ASTM D882 |
| 1% Secant, MD | 2240 | MPa | |
| 1% Secant, TD | 2240 | MPa | |
| Прочность на растяжение | | | ASTM D882 |
| MD : Yield | 241 | MPa | |
| TD : Yield | 62.1 | MPa | |

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|---|------------------------|
| Удлинение при растяжении | | | ASTM D882 |
| MD : Break | 50 | % | |
| TD : Break | 250 | % | |
| Elmendorf Tear Strength | | | ASTM D1922 |
| MD | 45 | g | |
| TD | 75 | g | |
| Проницаемость кислорода | 0.98 | cm ³ -mm/m ² /atm/24 hr | ASTM D3985 |
| Передача водяного пара | 150 | g/m ² /24 hr | ASTM E96 |
| Оптический | Номинальное значение | Единица измерения | Метод испытания |
| Haze | 1.0 | % | ASTM D1003 |

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

