

Huaфон JF-W-AH6046

Polyurethane

Huaфон Group Co., Ltd.

Описание материалов:

Hydrolysis Resistance and High Peeling Strength Type

Characteristics

Mid soft type, high peeling strength, 3 hours hydrolysis resistance at 70°C, flat and nonstick surface, good film property, uniform cell structure, suit for high density technology.

Applications

Shoes

Главная Информация		
Характеристики	Устойчивость к гидролизу С антипригарным покрытием Мягкий	
Используется	Обувь	
Дополнительная информация	Номинальное значение	Единица измерения
Растворители	DMF	
Uncured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Содержание твердых веществ	31 to 33	%
Вязкость (25°C)	200 to 260	Pa·s
Cured Properties	Номинальное значение	Единица измерения
Модуль растяжения (100% Secant)	4.00 to 5.00	MPa
Прочность на растяжение	> 40.0	MPa
Удлинение при разрыве	> 500	%

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

