

## Epic Epoxy S7397-01

Epoxy; Epoxide

Epic Resins

### Описание материалов:

Epic S7397-01 is a two component electrical potting grade epoxy resin. S7397-01 is designed with a convenient 1 :1 by weight or volume mix ratio along with a long gel time and slow cure. S7397-01 provides a blush free surface and is UL 94 V-0 recognized. S7397-01 is a slightly thicker version of S7397 that is more stable over long periods of storage.

Главная Информация			
Используется	Электрическое/электронное применение Электронная изоляция		
Метод обработки	Инкапсулирование Полировка		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Удельный вес	1.60 to 1.64	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D792
Твердость	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Твердость дюрометра (Shore D, 25°C)	70 to 72		ASTM D2240
Тепловой	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Температура перехода стекла	24.0 to 28.0	°C	ASTM E1356
CLTE-Поток	6.5E-5 to 7.5E-5	cm/cm/°C	ASTM D696
Электрический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Сопротивление громкости	1.0E+13 to 2.0E+13	ohms-cm	ASTM D257
Диэлектрическая прочность (2.79 mm)	24	kV/mm	ASTM D149
Диэлектрическая постоянная (100 kHz)	4.00 to 4.20		ASTM D2520
Коэффициент рассеивания (100 kHz)	0.030 to 0.050		ASTM D150
Термокомплект	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Компоненты термокомплекта	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Part A	Mix Ratio by Weight: 1.0		
	Mix Ratio by Volume: 1.0		
Part B	Mix Ratio by Weight: 1.0		
Срок службы горшка <sup>1</sup> (25°C)	180 to 250	min	

Терморегулирующая вязкость (25°C)	12000 to 16000	сР	ASTM D2393
-----------------------------------	----------------	----	------------

## NOTE

1. 200 Gram Mass

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

## Свяжитесь с нами

### Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

