

Elastoflex® 28100R Resin / 28100T Isocyanate

Polyurethane (MDI)

BASF Corporation

Описание материалов:

An MDI-based, low-emissions foam system designed for automotive flexible foam applications.

Главная Информация		
Характеристики	Низкая волатильность Хорошая гибкость	
Используется	Пена Применение в автомобильной области	
Физический	Номинальное значение	Единица измерения
Удельный вес		
Matrix resin	1.03	g/cm ³
Hardener ¹	1.21	g/cm ³

Дополнительная информация	
Physical constants:	
Specific gravity, resin at 25°C: 1.025 g/cm ³	
Specific gravity, isocyanate at 25°C: 1.206 g/cm ³	
Viscosity, resin at 25°C: 1390 cP	
Viscosity, isocyanate at 25°C: 94 cP	
Processing parameters:	
Mix Ratio - Parts by weight at 100 Index, Iso : Resin: 1.025	
Component temperatures: 24 to 32°C	
Demold Time: 3 to 4 min	
Mix pressure: 130 to 160 bar	
Mold Temperature: 54 to 63°C	
High pressure machine reactivity:	
Cream Time: 10 sec	
String gel time: 61 sec	
Rise time: 77 sec	
Free rise density: 37.9 kg/m ³	

NOTE

1. Isocyanate

* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай

