

# Braskem PP KN-501

Polypropylene Impact Copolymer

Braskem America Inc.

## Описание материалов:

Sub-group:

Impact copolymer

Description:

Excellent color and processing stability, excellent long term heat aging properties, wet / dry environment resistance.

Applications:

Suggested uses include automotive, housewares, toys, furniture.

UL approved.

Process:

Injection Molding.

Главная Информация			
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> <li>Приемлемый пищевой контакт</li> <li>Хорошая стабильность цвета</li> <li>Хорошая термостойкость к старению</li> <li>Хорошая стабильность обработки</li> <li>Хорошая устойчивость к погоде</li> <li>Сополимер удара</li> </ul>		
Используется	<ul style="list-style-type: none"> <li>Автомобильные Приложения</li> <li>Мебель</li> <li>Товары для дома</li> <li>Игрушки</li> </ul>		
Рейтинг агентства	<ul style="list-style-type: none"> <li>Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов 21 CFR 177,1520</li> <li>UL неуказанный рейтинг</li> </ul>		
Формы	Гранулы		
Метод обработки	Литье под давлением		
Физический	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Массовый расход расплава (MFR) (230°C/2.16 kg)	8.0	g/10 min	ASTM D1238
Механические	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Прочность на растяжение <sup>1</sup> (Yield)	25.5	MPa	ASTM D638
Удлинение при растяжении <sup>2</sup> (Yield)	6.0	%	ASTM D638
Флекторный модуль-1% Secant <sup>3</sup>	1170	MPa	ASTM D790A
Воздействие	Номинальное значение	Единица измерения	Метод испытания
Зубчатый изод Impact (23°C)	130	J/m	ASTM D256A

Gardner Impact (-34°C)	28.5	J	ASTM D5420
------------------------	------	---	------------

## NOTE

- |    |            |
|----|------------|
| 1. | 51 mm/min  |
| 2. | 51 mm/min  |
| 3. | 1.3 mm/min |

\* Отказ от ответственности: Информация на этой странице предоставлена производителем, и поставщик документа не несет никакой юридической ответственности. Все права защищены. Пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами в случае каких-либо нарушений.

Свяжитесь с нами

## Susheng Import & Export Trading Co.,Ltd.

Телефон: +86-021-58958519

Мобильный телефон: +86-13424755533

Email: sales@su-jiao.com

Адрес: Господин Чжао

Район Фэнсянь, Шанхай, Китай



WeChat